

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 818 508 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
14.01.1998 Patentblatt 1998/03

(51) Int. Cl.⁶: **C08L 77/00**, C08K 3/20,
C08K 3/34, C08K 7/00

(21) Anmeldenummer: 97110630.7

(22) Anmeldetag: 30.06.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE DK FI FR GB IT

(30) Priorität: 11.07.1996 DE 19627905

(71) Anmelder: **WOLFF WALSRÖDE AG**
D-29655 Walsrode (DE)

(72) Erfinder:
• **Kaschel, Gregor, Dr.**
29664 Walsrode (DE)

• **Klein, Rudi**
29664 Walsrode (DE)

(74) Vertreter: **Braun, Rolf, Dr. et al**
Bayer AG,
Konzernbereich RP,
Patente und Lizenzen
51368 Leverkusen (DE)

(54) Festkörperpartikel enthaltende Polyamidmischungen

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Mischung bestehend aus

- 60 bis 98 Gew.-% teilkristallinem Polyamid polymerisiert aus m-Xylylendiamin und Adipinsäure,
- 2 bis 40 Gew.-% aliphatischem Polyamid enthaltend anorganischen Partikel mit einem charakteristischen Partikeldurchmesser kleiner als 800 nm,

wobei der Anteil der organischen und/oder anorganischen Partikel in der Polymermischung kleiner als 10 Gew.-% ist.

EP 0 818 508 A2

Beschreibung

Zahlreiche Produkte sind in Folien abgepackt. Die Verarbeitung auf den Verpackungsmaschinen erfordert häufig Folien, die sterilisierbar sind. Der Sauerstoffdurchlässigkeit wird eine große Bedeutung beigemessen, da sie maßgeblich die Haltbarkeit bestimmt. Hier kommt insbesondere der Transparenz nach einer Sterilisation in wässriger Umgebung bei ca. 120 bis 130°C eine große Bedeutung zu. Die vorliegende Erfindung betrifft eine Polymermischung enthaltend ein Polymerisat, bestehend aus m-Xylylendiamin und Adipinsäure, und ein aliphatisches Polyamid und organische oder anorganische Teilchen mit einer charakteristischen Länge von kleiner 800 nm.

Den Stand der Technik betreffend Polymere beschreibt unter anderem *Dominighaus* (Hans Dominighaus: Die Kunststoffe und ihre Eigenschaften, VDI-Verlag 1992, Düsseldorf). Speziell bezüglich der Barriertechnologie *Shires* (David Shires: *Developments in barrier technology*, Pira International 1993, UK) und bezüglich Verpackungen *The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology* (Hrg. M. Bakker, D. Eckroth; John Wiley & Sons, 1986) und speziell für Kunststoff-Folien *Nentwig* (Joachim Nentwig: Kunststoff-Folien, Carl Hanser Verlag 1994, München).

Viele Patente befassen sich mit Mischungen bestehend aus Polyamiden mit EVOH. Jedoch ist diesen Mischungen gemein, da sie alle EVOH enthalten, daß sie während einer Hitzesterilisation in wässriger Umgebung delaminieren können, da das EVOH wasserlöslich ist.

In WO 9507180 wird ein sterilisierbarer Film enthaltend mindestens 3 Schichten beschrieben, wobei die innere Schicht ein Blend aus einem aliphatisch/aromatischen Polyamid und EVOH ist. Mischungen enthaltend Polyamid und EVOH sind mechanisch nicht so zäh wie reines Polyamid, weiterhin bereitet die Extrusion dieser Mischung aufgrund thermischer Schädigung des EVOH's Probleme.

In WO 9304118 wird eine Polymerkomposition beschrieben, die weniger als 60 Gew.-% eines tellerartigen Partikels mit einer mittleren Dicke kleiner 5 nm enthält. Als Vorteile werden erhöhte Festigkeit, Steifheit und Permeabilität genannt. Der Einfluß der Nanoteilchen auf die Transparenz, insbesondere nach einer Wärmebehandlung wird nicht erwähnt.

Wünschenswert ist ein Polymer bzw. Polymermischung, welches folgenden Anforderungen genügt:

1. hohe Sauerstoffbarriere,
2. keine signifikante Veränderung der Transparenz während der Sterilisation,
3. keine Lamination nach einer Hitzesterilisation.

Beide Punkte zu vereinen ist sehr schwierig. So kann z.B. mit EVOH eine sehr hohe Wasserdampfbarriere erreicht werden, jedoch ist das EVOH für eine Naßdampfsterilisation nicht geeignet, da es während der Sterilisation eintrübt. Von PA MXD6 ist bekannt, daß es das Polyamid mit den besten Sperreigenschaften ist (David Shires: *Developments in barrier technology*, Pira International 1993, UK: Seite 24). Auch PA MXD6 trübt während der Sterilisation ein. Es muß daher mit z.B. PA6 gemischt werden, um die Eintrübung zu verhindern. Dadurch verringert sich wiederum die Sauerstoffbarriere (Produktbeschreibung Nylon-MXD6 der Fa. Mitsubichi Gas Chemical).

Für diese Anmeldung gelten folgende allgemeine Angaben:

Alle genannten Polymere sind kommerziell erhältliche Handelsprodukte. Bei Mischungen werden, wenn nicht anders angegeben, die Konzentrationen der einzelnen Polymere in Gew.-% ausgedrückt. Die an einer Mischung beteiligten Polymere werden durch runde Klammern "(" bzw. ")" zusammengefaßt und mit "+"-Zeichen miteinander verbunden. Die angegebenen Dichten sind entsprechend ISO 1183 bei 23°C bestimmt. Die Schmelzflußindex MFR wird entsprechend ISO 1133 bei einer Temperatur von 190°C und einem Auflegengewicht von 2,16 kg gemessen, wenn nicht anders vermerkt. Die Polymere werden entsprechend der vereinbarten Konvention abgekürzt. Unterschiedliche Polymere gleicher Klasse werden durch einen Bindestrich und eine Zahl ausgewiesen (Beispiel: LLDPE-2).

Unter "Polyamid" versteht man im weitesten Sinne polymere Verbindungen, die durch die Säureamid-Gruppe -NH • CO- miteinander verknüpft sind (siehe auch Kunststoff-Handbuch Band VI, Polyamide, Carl Hanser Verlag München 1966.). Man unterscheidet zwei Gruppen von Polamiden: Aufbau aus einem Monomer durch Polykondensation von ω -Aminocarbonsäuren oder Polymerisation ihrer Lactame zum Polyamid 6-Typ und solche, die aus zwei Monomeren (Diaminen und Dicarbonsäuren) durch Polykondensation zum Polyamid 66-Typ entstanden sind (Gnauck, Fründt: *Einstieg in die Kunststoffchemie*, Carl Hanser Verlag München 1991). Die Kennzeichnung der Polyamide erfolgt durch Zahlen, welche die Anzahl der C-Atome im Ausgangsstoff bzw. - bei zwei Komponenten - im Diamin (erste Zahl) und in der Dicarbonsäure (zweite Zahl) angeben.

Als "aliphatische Polyamide" werden alle Polyamide bezeichnet, deren Monomere entweder aliphatische ω -Aminocarbonsäuren (z.B. PA 6) oder aber aliphatische Diaminen und aliphatische Dicarbonsäuren (z.B. PA 66) sind.

Kurzzeichen	w-Aminocarbonsäure bzw. Lactame	Diamin	Dicarbonsäure	Erläuterung
PA 6	ϵ -Caprolactam	-	-	aliphatisch
PA 11	11-Aminoundecan- säure	-	-	aliphatisch
PA 12	ϵ -Laurinlactam	-	-	aliphatisch
PA 66	-	Hexamethylendiamin	Adipinsäure	aliphatisch
PA 610	-	Hexamethylendiamin	Sebacinsäure	aliphatisch
PA 6I	-	Hexamethylendiamin	Isophthalsäure	halbaromatisch, amorph
PA MXD6	-	m-Xylylendiamin	Adipinsäure	halbaromatisch
PA 6/66	ϵ -Caprolactam	Hexamethylendiamin	Adipinsäure	Copolyamid, alipha- tisch
PA 6/6T	ϵ -Caprolactam	Hexamethylendiamin	Terephthalsäure	Copolyamid
PA 6I/6T	-	Hexamethylendiamin	Isophthalsäure und Terephthalsäure	Copolyamid, halbaro- matisch
PA 6/6I	ϵ -Caprolactam	Hexamethylendiamin	Isophthalsäure	Copolyamid
PA 6/66	ϵ -Caprolactam und ϵ - Laurinlactam	-	-	Copolyamid

Tabelle zur Erläuterung der Nomenklatur der Polyamide

Als "Nanoteilchen" (Abkürzung = NT) werden die Partikel verstanden, die einen charakteristischen Partikeldurchmesser im Bereich von Nanometern aufweisen. Die Nanoteilchen können aus organischen wie auch aus anorganischen Stoffen bestehen. Als charakteristischer Partikeldurchmesser wird die Sehnenlänge des Partikels verstanden.

Das "EVOH" (Ethylen/Vinylalkohol-Copolymerisat) enthält bevorzugt 40 bis 85 Mol-% Vinylacetat, die zu mindestens 90% verseift sind. Die Schmelzfließrate MFR liegt vorzugsweise im Bereich von 0,7 bis 20 g/10min gemessen nach ISO 1133 bei 190°C und einem Auflagegewicht von 2160 g. Die Dichte liegt vorzugsweise im Bereich von 1,1 bis 1,3 g/cm³ gemessen nach ASTM D1505.

Als "Siegelschicht" wird die außen liegende Schicht der Folie mit dem niedrigsten Schmelzpunkt bezeichnet. Enthalten die Außenschichten Polymermischungen, so wird als Siegelschicht die Folienaußenseite bezeichnet, die die niedrigst schmelzende Komponente enthält. Bei der Angabe von Folienaufbauten wird die Siegelschicht rechts geschrieben, wenn nicht anders angegeben.

Als "LDPE" wird Polyethylen niedriger Dichte bezeichnet, das im Dichtebereich von 0,86 bis 0,93 g/cm³ liegt. Die LDPE-Moleküle zeichnen sich durch einen hohen Verzweigungsgrad aus.

Als "LLDPE" werden die linearen Polyethylene niedriger Dichte bezeichnet, die neben Ethylen als Comonomere ein oder mehrere α -Olefine mit mehr als 3 C-Atomen enthalten.

Erfindungsgemäß gelang die Bewältigung der gestellten Aufgabe durch eine Mischung bestehend aus

- 60 bis 98 Gew.-% teilkristallinem Polyamid polymerisiert aus m-Xylylendiamin und Adipinsäure,
- 2 bis 40 Gew.-% aliphatischem Polyamid enthaltend anorganischen Partikel mit einem charakteristischen Partikeldurchmesser kleiner als 800 nm,

wobei der Anteil der organischen und/oder anorganischen Partikel in der Polymermischung kleiner als 10 Gew.-% ist.

Die verwendeten Nanoteilchen können organischer oder anorganischer Art sein. Bei den anorganischen Partikeln sind die natürlichen oder synthetischen Schichtsilikate besonders geeignet. Zu den natürlich vorkommenden Schichtsilikaten sind insbesondere die vom Typ des Montmorillonit zu zählen. Bei den synthetischen Schichtsilikaten die vom Typ Fluorglimmer, die durch Umsetzung von Talkum mit fluoridischen Salzen gewonnen werden. Weiterhin können alle Oxide oder Nitride der Übergangsmetalle eingesetzt werden. Bei den organischen Nanopartikeln können z.B. die Salze

von aliphatischen mono- oder dibasischen Säuren oder Arylalkylsäuren eingesetzt werden.

Die Mischung verschiedener Polymere erfolgt zweckmäßigerweise durch die intensive Vermengung des Granulats vor der Zugabe in den Extruder. Im Extruder werden dann die Stoffe intensiv gemischt bzw. die Additive dispergiert.

Die erfindungsgemäße Mischung kann auf allen Extrusionseinrichtungen verarbeitet werden. Die erfindungsgemäße Mischung kann mit verschiedensten Substraten kombiniert werden. Als Substrate können zum Beispiel eingesetzt werden Papier, Aluminiumfolie, Zellglas, biaxialorientiertes Polypropylen (BOPP), biaxialorientiertes Polyalkylterephthalat, gerecktes und ungerecktes Polyamid, Polycarbonat, Polyvinylalkohol, Polystyrol oder orientiertes Polystyrol, metallisierte Filme, Folien basierend auf Polyolefinen sowie Kombinationen aus den genannten Substraten. Alle aufgeführten Substrate können ein- oder mehrschichtig aufgebaut sein. Die Substrate können eingefärbt, lackiert oder bedruckt sowie in beliebiger Kombination eingefärbt, lackiert und bedruckt sein.

Bei der Verarbeitung der erfindungsgemäßen Polymermischung zu einer Folie, Platte oder anderem Formkörper können natürlich die Koextrusionstechniken und alle anderen Techniken zum Kombinieren von Kunststoffolien wie z.B. die Klebstoffkaschierung, Beschichtung und Extrusionskaschierung angewandt werden. Wird die erfindungsgemäße Mischung oder Koextrudate enthaltend die erfindungsgemäße Mischung zu Folien verarbeitet, können diese auch gereckt sein (sowohl mono- als auch biaxial). Eine Erläuterung des Begriffes Verstrecken und Verfahren zur Herstellung gereckter Folien gibt Hensen (Hensen, Knappe, Potente: Handbuch der Kunststoffextrusionstechnik, Carl Hanser Verlag, München 1986).

In der folgenden Tabelle sind eine Auswahl von Kombinationsmöglichkeiten dargestellt. Selbstverständlich lassen sich auch andere Strukturen herstellen.

Nr.	Struktur
1	PA/PAM2
2	PA/PAM2/PA
3	PAM1/PAM2/PA
4	PAM1/PAM2/PAM1
5	PA/PAM2/HV/(LDPE+LLDPE)
6	PAM1/PAM2/HV/EVA
7	PAM2/HV/PAM2/HV/I
8	HDPE/HV/PAM1/PAM2/HV/HDPE
9	LDPE/HV/PAM2/HV/PAM2/HV/I
10	PA/PAM2/PA/HV/(EVA+LDPE)
11	PP/HV/PAM2/HV/PAM2/HV/I

Erläuterungen zur Tabelle:

PA = Polyamid allgemein

PAM1 = PA + NT (NT = Nanoteilchen)

PAM2 = PA MXD6 + PAM1

HV = haftvermittelnde Schicht; dies kann ein koextrudierbarer Haftvermittler wie auch eine aufgetragene Klebstoffschicht sein.

I = Ionomere, Copolymere bestehend aus Ethylen und Acrylsäure und/oder Methacrylsäure, dessen Kettenmoleküle durch Ionenbindung vernetzt sind. Die ionische Vernetzung ist reversibel. Üblicherweise werden Natrium- oder Zink-Ionen genommen.

Überraschenderweise ist es mit der erfindungsgemäßen Polymermischung möglich, sehr transparente Folien mit ausgezeichneten Barriereigenschaften herzustellen. Die genannten Anforderungen werden durch die erfindungsgemäße Folie in besonderer Weise erfüllt.

Es war nicht zu erwarten, daß die erfindungsgemäße Polymermischung vor und nach einer Sterilisation eine sehr hohe Transparenz und eine bessere Sauerstoffbarriere als PA MXD6 aufweist.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist daher die Verwendung der erfindungsgemäßen Folie in Kombination mit Siegelschichten bestehend aus Polyolefinen, wie z.B. Polyethylen (LDPE, HDPE), Polypropylen, Ethylen/ α -Olefin-Cop-

olymerisate (LLDPE) hergestellt mit konventionellen Ziegler-Natta-Katalysatoren bzw. mit Metallocen-Katalysatoren, oder aus Olefinen abgeleitete Polymere wie z.B. Ethylen/Vinylacetat-Copolymere (EVA), Ethylen-Copolymerisate mit ungesättigten Estern (z.B. EBA), Ethylen-Copolymerisate mit ungesättigten Carbonsäuren (z.B. EAA, EMAA), Ionomere enthält. Insbesondere die mit Metallocen-Katalysatortechnik hergestellten Ethylen/ α -Olefin-Copolymerisate mit niedrigen Dichten (kleiner $0,92 \text{ g/cm}^3$) zeichnen sich als Siegelschichtmaterialien wegen ihrer niedrigen Siegelan-

springtemperaturen und des hohen Hot-Tack aus.

Folien enthaltend die erfindungsgemäße Mischung sind geeignet für die Verpackung trockener Produkte (z.B. Snack-Artikel, Teigwaren etc.) oder feuchter Produkte (z.B. Fleisch, Käse, Fertiggerichte etc.) oder tiefgefrorener Produkte (z.B. Fertiggerichte) oder pharmazeutischer Produkte oder Wursthüllen.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Polymermischung kann in allen Compoundiereinrichtungen erfolgen. Es empfiehlt sich allerdings, die Nanoteilchen während der Polymerisation des Polyamides zuzugeben, um eine gute Dispergierung zu erreichen. Die Verarbeitung der Polymermischung kann auf allen gängigen Extrusionseinrichtungen erfolgen. Die Herstellung einer Folie kann auf allen ein- oder mehrschichtigen Blas-, Flachfolien-, Beschichtungs- oder Extrusionskaschieranlagen erfolgen. Weiterhin ist es möglich, ein oder mehrere der genannten Fertigungsverfahren zu kombinieren. Die so hergestellte Folie kann zum Beispiel auf einer Tiefdruck- oder Flexodruck-Maschine bedruckt werden.

Prüfmethoden

Die Bestimmung der Sauerstoffdurchlässigkeit wird entsprechend des Entwurfes DIN 53380 Teil 3 in der Fassung vom Juli 1989 nach dem Trärgas-Verfahren vorgenommen. Sie ist definiert als die Menge Sauerstoff in Nml, die in 24 Stunden durch einen Quadratmeter Folie bei einem bar Differenzdruck bei einem bestimmten Klima diffundiert. Gemessen wird die Sauerstoffdurchlässigkeit mit dem Gerät *Ox-Tran 100* der Fa. Mocon Instrument. Die Sauerstoffdurchlässigkeit wird, wenn nicht weiter spezifiziert, in $\text{cm}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ bei 75% relativer Feuchte und einer Temperatur von 23°C angegeben.

Als Trübung wird die Lichtmenge in % angegeben, die die Probe nach Durchleuchten mit einem Zentralstrahl unter einem Raumwinkel $>8^\circ$ bis max. 160° verläßt. Sie wird bezogen auf die insgesamt durchtretende Lichtmenge. Die Messung erfolgt entsprechend der ASTM-Prüfnorm D 1003-61, Procedure A.

Die Viskosität der Polyamide wird, wenn nicht anders angegeben, als Viskositätszahl gemessen in 96%iger Schwefelsäure entsprechend DIN 53727 angegeben.

Die Sterilisation erfolgte in einen Druckwasserautoklaven in wäßriger Umgebung bei 121°C über einen Zeitraum von 30 Minuten. Die Auf- und Abkühlzeiten betragen 15 Minuten.

Die Delamination einer Folie kann durch visuelle Betrachtung der Folienränder leicht festgestellt werden.

Beispiele und Vergleichsbeispiele

Alle genannten Polymere sind kommerziell erhältliche Handelsprodukte. Bei Mischungen werden, wenn nicht anders angegeben, die Konzentrationen der einzelnen Polymere in Gew.-% ausgedrückt.

Die Muster 1 bis 3 sind auf einer Flachfilmanlage koextrudiert worden. Die Massetemperatur der Schmelze betrug ca. 270°C und die Temperatur der Gießwalze 100°C .

Muster 1:		
PA6	PA6	PA6
16 μm	36 μm	16 μm

Das verwendete PA6 weist eine Viskositätszahl von 206 auf. Das PA6 ist nukleiert.

Muster 2:		
PA6	PA MXD6	PA6
16 μm	36 μm	16 μm

Das in den Außenschichten eingesetzte PA6 entspricht dem PA6 des Musters 1.

Das PA MXD6 ist ein Polymerisat bestehend aus m-Xylylendiamin und Adipinsäure (Nylon-MXD6 6121 der Fa. Mitsubishi Gas Chemical Europe).

Muster 3:		
PA6	80% PA MXD6 + 20% PAM1	PA6
16 µm	36 µm	16 µm

Die Zusammensetzung von PAM1 beträgt 98% PA6 und 2% Nanoteilchen. Das Polymer PAM1 weist eine Viskositätszahl von 194 auf. Die Einarbeitung der Nanoteilchen erfolgte während der Polymerisation des PA6. Die Form der Nanoteilchen ist länglich, wobei die Länge zwischen 50 und 400 nm variiert. Die Nanoteilchen bestehen aus Aluminiumsilikat.

Das PA MXD6 entspricht dem aus Muster 2. Das in den Außenschichten eingesetzte PA6 entspricht dem PA6 des Musters 1.

Muster	Trübung vor der Sterilisation	Trübung nach der Sterilisation	Delamination nach der Sterilisation	O ₂ -Durchlässigkeit [cm ³ /(m ² *d*bar)] vor der Sterilisation
1	7,4 %	12,9 %	nein	18,5
2	5,4 %	57,2 %	nein	4,0
3	6,3 %	11,3 %	nein	2,9

Die Sauerstoffdurchlässigkeit wurde vor der Sterilisation gemessen. Die nach der Sterilisation gemessene Sauerstoffdurchlässigkeit weicht nicht signifikant von der vor der Sterilisation gemessenen ab.

Völlig überraschend ist, daß mit dem Muster 3 eine Polymermischung gefunden wurde, die trotz Zugabe von PA6 eine bessere Sauerstoffbarriere als PA MXD6 aufweist und während der Sterilisation nicht eintrübt.

Patentansprüche

1. Mischung bestehend aus

- 60 bis 98 Gew.-% teilkristallinem Polyamid polymerisiert aus m-Xylylendiamin und Adipinsäure,
- 2 bis 40 Gew.-% aliphatischem Polyamid enthaltend anorganischen Partikel mit einem charakteristischem Partikeldurchmesser kleiner als 800 nm,

wobei der Anteil der organischen und/oder anorganischen Partikel in der Polymermischung kleiner als 10 Gew.-% ist.

2. Mischung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das aliphatische Polyamid ein Polymerisat bestehend aus ω-Aminocarbonsäuren oder Lactamen bzw. aus Copolyamiden bestehend aus ω-Aminocarbonsäuren und Lactamen ist.

3. Mischung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Nanoteilchen aus anorganischen und organischen Stoffen bestehen können.

4. Mischung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Nanoteilchen aus natürlichen oder synthetischen Schichtsilikaten bestehen können.

5. Mischung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Nanoteilchen aus Oxiden oder Nitriden der Übergangsmetalle bestehen können.

6. Mischung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Nanoteilchen zusammen mit dem aliphatischem Polyamid polymerisiert werden.
7. Formkörper enthaltend eine Polymermischung nach einem der Ansprüche 1 bis 6.
8. Formkörper nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Formkörper eine Folie, Platte, Rohr, Stab oder ein anders profiliertes Halbzeug ist.
9. Formkörper nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Folie gegebenenfalls monoaxial oder biaxial verstreckt ist.
10. Formkörper nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Folie ein Koextrudat mit anderen Polymeren und gegebenenfalls monoaxial oder biaxial verstreckt ist.
11. Folie nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Folie eine weitere Schicht bestehend aus Polyolefinen, wie z.B. Polyethylen, Polypropylen, Ethylen/ α -Olefin-Copolymerisate hergestellt mit konventionellen Ziegler-Natta-Katalysatoren bzw. mit Metallocen-Katalysatoren, oder aus Olefinen abgeleitete Polymere wie z. B. Ethylen/Vinylacetat-Copolymere, Ethylen-Copolymerisate mit ungesättigten Estern, Ionomere enthält.
12. Folie nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Folie für die Verpackung von Lebensmitteln oder medizinischen Artikel verwendet wird.

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 818 508 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
04.02.1998 Patentblatt 1998/06

(51) Int. Cl.⁶: **C08L 77/00**, C08K 3/20,
C08K 3/34, C08K 7/00,
C08J 5/18, B32B 27/34

(43) Veröffentlichungstag A2:
14.01.1998 Patentblatt 1998/03

(21) Anmeldenummer: **97110630.7**

(22) Anmeldetag: **30.06.1997**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE DK FI FR GB IT

• **Klein, Rudi**
29664 Walsrode (DE)

(30) Priorität: **11.07.1996 DE 19627905**

(74) Vertreter: **Braun, Rolf, Dr. et al**
Bayer AG,
Konzernbereich RP,
Patente und Lizenzen
51368 Leverkusen (DE)

(71) Anmelder: **WOLFF WALSRODE AG**
D-29655 Walsrode (DE)

(72) Erfinder:
• **Kaschel, Gregor, Dr.**
29664 Walsrode (DE)

(54) Festkörperpartikel enthaltende Polyamidmischungen

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Mischung bestehend aus

- 60 bis 98 Gew.-% teilkristallinem Polyamid polymerisiert aus m-Xylylendiamin und Adipinsäure,
- 2 bis 40 Gew.-% aliphatischem Polyamid enthaltend anorganischen Partikel mit einem charakteristischen Partikeldurchmesser kleiner als 800 nm,

wobei der Anteil der organischen und/oder anorganischen Partikel in der Polymermischung kleiner als 10 Gew.-% ist.

EP 0 818 508 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 97 11 0630

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
D,Y	WO 95 07180 A (ALLIED SIGNAL INC) * Seite 9, Zeile 33 - Seite 10, Zeile 22; Ansprüche; Beispiele 1,2 * * Seite 5, Zeile 33 *	1-12	C08L77/00 C08K3/20 C08K3/34 C08K7/00 C08J5/18 B32B27/34
Y	EP 0 540 293 A (IDEMITSU PETROCHEMICAL CO) * Anspruch 1; Tabellen 3,8 *	1-12	
Y	EP 0 514 146 A (KUREHA KAGAKU KOGYO K. K.) * Vergleichsbeispiel 6 * * Tabelle 1 *	1-12	
Y	EP 0 458 470 A (MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO) * Seite 6, Zeile 49 - Zeile 53; Anspruch 1 *	1-12	
D,Y	WO 93 04118 A (ALLIED SIGNAL INC) * Seite 24, Zeile 8 - Zeile 10 * * Seite 25, Zeile 23 - Zeile 24; Ansprüche 1,3; Beispiele; Tabelle 4 *	1-12	
Y	DE 28 17 027 B (CHEMISCHE WERKE HÜLS) * Anspruch 1; Tabelle *	1-12	
Y	DE 38 11 544 A (MITSUBISHI) * Seite 3, Zeile 50 - Zeile 52; Ansprüche *	1-12	
Y	US 3 080 345 A (R. E. BROOKS ET AL.) * Spalte 2, Zeile 51 - Zeile 60 * * Spalte 4, Zeile 16 - Zeile 46; Tabelle IV *	1-12	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 3. Dezember 1997	Prüfer Boeker, R
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03 82 (P04C03)